



Verbandgips auf der Basis von synthetischem Alpha-Calciumsulfat-Halbhydrat

Kenndaten

Siebrückstand auf 0,5 mm	max. 0,1 %
Kristallwasser	max 6,1 %
Weißgrad im Pulver	mind 94 %
Erstarrungsende	3,5 - 5 Min. bei Wasser-Gips-Verhältnis von 0,5:1
Biegezugfestigkeit, feucht	über 4 N/mm ² bei Wasser -Gips-Verhältnis von 0,67:1

Verpackung

Papiersäcke mit Folieneinlage	50 kg
-------------------------------	-------

Verwendbarkeit

In gut verschlossenen, feuchtedichten Gebinden und bei trockener Lagerung mindestens 1 Jahr nach Herstellung .

Vorstehende Angaben erfolgen nach bestem Wissen und sorgfältiger Prüfung. Wir gewährleisten einwandfreie Qualität unserer Produkte, haften jedoch nicht für Weiterverarbeitungsergebnisse, die in der Regel außerhalb unseres Einflussbereiches entstehen.